



Superelastne plaatimisegu SAKRET FFK

Kasutusala:

- Sise- ja välistöödeks.
- Seintele ja põrandatele.
- Sobib õhukese ja keskmiselt paksu kihina keraamiliste-ja betoonplaatide, kiviplaatide, mosaiikplaatide ja looduskivi liimimiseks (väljaarvatud marmor).
- Liimimiseks betoonile ja teistele mineraalse kattega alustele, vanadele plaatidele, kipsplaatidele, puitlaastplaatidele, puitpindadele, kipsplaatidele.
- Sobib põrandaküttele ja kaminatele.
- Sobib kõrgendatud mehaanilise ja ilmastikust tingitud koormustega pindadele
- Sobib suureformaadiliste betoonplaatide horisontaalpinnale liimimiseks (nt. trepiastmed jne).
- Sobib basseinidesse ja veereservuaaridesse.
- Eksploataatsioonitemperatuur kuni +80°C.
- Vee- ja külmakindel.
- Värvus: hall.
- plaatimisegu klass standardi EVS EN 12004 järgi C2 TE S1

Pinna ettevalmistamine:

- Pind peab olema kuiv, tugev ja pragudeta.
- Pind puhastada vähemtugevatest ja eralduvatest kihtidest, nagu tolm, pori, õli- ja värvi jäägid.
- Eriti tihedad ja siledad pinnad tuleb karestada.
- Aluspind kruntida krundiga SAKRET UG; betooni ja teiste mineraalsete aluspindade ja kipsplaatide jaoks krunt lahjendada veega vahekorras 1:2. Puit-laast alustel kasutatakse lahjendamata krunti SAKRET UG.

Töö käik:

- SAKRET FFK segada puhtas anumaskülma veega tükivabaks massiks.
- Soovitav on kasutada segistit kiirusega 600 pööret minutis.
- Pärast veega segamist korrata segamist 3 min pärast.
- Tarduma hakkavale materjalile ei tohi vett lisada!
- Ühe korraga tuleb valmis segu kanda pinnale nii palju, kui jõutakse 20 minuti jooksul plaatidega katta.
- Deformatsioonivuuke ei tohi seguga katta!

Nõuandeid:

- Tehnilised näitajad kehtivad temperatuuril $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ ja suhtelisel õhuniiskusel $50\pm 2\%$. Madalamad temperatuurid suurendavad ja kõrgemad vähendavad toodud ajanäite;
- SAKRET FFK kaitsta kivistumise faasis päikesekiirguse, tõmbetuule, külma ja liiga kõrge ($>+25^{\circ}\text{C}$) temperatuuri eest;
- Toode sisaldab tsementi, on leeliselise reaktsiooniga!
- Lahustuva krooni kontsentratsioon $\text{Cr(VI)} \leq 0,0002\%$.
- Koos tootmiskuupäevaga märgitakse tootja: EST – OÜ SAKRET; LV – SIA SAKRET; LT – UAB SAKRET LT.

Tehnilised näitajad:

Veevajadus 25 kg kuiva segu kohta	ca 6,7l
Reaktsiooniaeg veega	ca 3 min
Kasutusaeg	ca 2 tundi
Töötemperatuur	+5 ^o kuni +25 ^o C
Plaaditud pinna kõndimiskindlus saabub	ca 24 tunni pärast
Täielikult koormatav	ca 14 päeva möödudes
Kulu	1,8kg/m ² kuivsegu, kui kasutatakse kellut hambamööduga 4mm 2,6kg/m ² kuivsegu, kui kasutatakse kellut hambamööduga 6mm 4,4kg/m ² kuivsegu, kui kasutatakse kellut hambamööduga 10mm
Tulekindlusklass	A1(mittepõlev)

Säilitamine

- kaitsta ilmastikumõjude eest, hoida puitalusel jahedas ja kuivas kohas. Rebenenud ja katkine pakend koheselt sulgeda.
- säilivusaeg 12 kuud originaalpakendis.

