



Universaalne kuivsegu SAKRET "MULTIMIX 4 in 1"

21.11.17.

Universaalne tsemendi ja lubja sideainel kuivsegu müüri ladumiseks (tugevusklass M10 vastavalt standardile EN 998-2), krohvimiseks (krohviklass CS III vastavalt standardile EN 998-1), paksukihiline põrandate plaatimis- ja betoonplaatide sängitamismört ning mineraalsete põrandate tasandamisbetoon (tugevusklass C20 vastavalt standardile EN 13813).

Kasutuskohad:

- Välis- ja sisetöödeks
- Põrandatele ja seintele

Rakendused:



- Universaalne kuivsegu, eriti mugav väikesemahulisteks ehitus- ja renoveerimistödeks
- **Müürisegu**- kõikide plokkide ja telliste ladumiseks, sobilik ka puhta vuugiga ladumiseks.
- **Krohvisegu**- kõikidest kaasaegsetest müürimaterjalidest (tellis-, plokk-, betoonseinad jne) ja eelnevalt tsement- või tsementlubikrohvidega krohvitud seinete ühe- või mitmekihiliseks krohvimiseks.
- **Plaatimis- ja sängitusmört**- betoonplaatide ning looduskivist põrandaplaatide ja tänavakivide liimimiseks paksukihilisse mörti.
- **Betoon**- mineraalsete põrandate tasandamiseks ja ujupõrandate tegemiseks kuni 40 mm paksuse kihina. Sobilik köetavatele põrandatele. Sobilik kasutamiseks ka betooni remonditöödeks.

Omadused:

- Kerge töödeldavusega.
- Kõrge mehaaniline tugevus ja ilmastikukindlus.
- Käsitsi töötlemiseks.
- Halli värvusega.

Koostisained:

- Portlandtsement
- Ehituslubi
- Inertsed täiteained
- Töötlemist lihtsustavad lisandid

Tehnilised andmed:

Vee kulu 25 kg kuivsegu kohta sõltuvalt kasutusotstarbest:	Müüri ladumiseks	3,5 l
	Krohvimiseks	3,6 l
	Tasandamiseks ja plaatimiseks	3,0 l
Valmimisaeg vee lisamisest:	u. 3 minutit	
Kasutusaeg vee lisamisest:	u. 2 tundi	
Töötetemperatuur:	+5°C kuni +25°C	
Krohvimiseks ühes kihis paksusega:	u. 15 mm	
Põranda tasandamiseks paksusega:	10-40 mm	
Survetugevus 28 päeva möödudes (müürisegu):	≥ 10 N/mm ²	
Survetugevus 28 päeva möödudes (tasandusbetoon):	≥ 20 N/mm ²	
Käidav:	u. 24 h möödumisel (keskmise kuivamistemperatuuri +20°C korral)	
Kaetav:	u. 7 ööpäeva möödumisel võib töödeldud pindu katta puit- ja laminaatparketi, linoleumi, polümeerkatete, hüdroisolatsiooniga, kui aluspinnal niiskustase on kattmaterjalile sobilik	
25 kg kuivsegust saab:	u. 16 l mörti	
Maksimaalne terasuurus:	≤ 2,5 mm	
Tuleohutusklass:	A1 (mittepõlev)	



Universaalne kuivsegu SAKRET "MULTIMIX 4 in 1"

21.11.17.

Töö käik.

- **Müürisegu:** tellised ja plokid peavad olema puhtad, kuivad ja jäävabad. Segu kanda müürimaterjalile kellu abil. Vuukimine toimub ladumistööde käigus, parima kvaliteediga vuuk saavutatakse piisavalt tardunud seguga. Peale nakkunud mördi tardumist müürimaterjali mitte liigutada!
- **Krohvisegu:** Aluspind peab olema püsiv, kandev, kuiv, õli-, rooste ja mustusevaba. Seintelt eemaldada lahtine ja irduv värv, pudenev krohv, puhastada sooladest ja tolmust. Kui aluspind on värvitud mittemineraalse värviga, on soovitatav värv seinast eemaldada või karestada. Esmalt täita krohviga augud, tühjad müüritse vuugid, remontida praod. Krohvimata, uue müüritse pinnad võib enne krohvimist kruntimise asemel niisutada. Ettevalmistatud pinnad kruntida sobiliku Sakreti krundiga. Mört kanda pinnale krohvikellu või krohviilabidaga ning tasandada liibi või pahtliilabida abil soovitud paksuseni. Peale krohvikihi tardumist on soovitatav pinda järelniisutada.
- **Põrandate tasandamine:** Aluspind peab olema stabiilne, tugev, liikuvate pragudeta. Põrand puhastada pudedatest pindmistest kihtidest, tolmust, õlist, värvijääkidest jms. Eriti tihedad ja/või siledad pinnad karestada. Ettevalmistatud põrand kruntida veega 1:3 lahjendatud krundiga Sakret UG või kasutusvalmis krundiga Sakret TCM Primer. Mört valada ettevalmistatud pinnale, tihendada, tasandada ja siluda.
 - **Paksukihiline põrandaplaatide sängitusmört:** Mördi valmistamiseks lisage kotile kuivsegule 3,0 l puhast vett. Aluspind peab olema stabiilne, tugev, liikuvate pragudeta. Põrand puhastada pudedatest pindmistest kihtidest, tolmust, õlist, värvijääkidest jms. Eriti tihedad ja/või siledad pinnad karestada. Ettevalmistatud põrand kruntida veega 1:3 lahjendatud krundiga Sakret UG või kasutusvalmis krundiga Sakret TCM Primer. Kandke aluspinnale kuni 20-60 mm paksune mördikiht ning paigaldada sellesse betoonist või looduskivist plaadid/tänavakivid selliselt, et plaadid sängituksid vähemalt 10 mm sügavusele mördikihti. Kasutage selleks kummihaamrit. Graniitkividega parema kontakti saavutamiseks kanda kivide kontaktpinnale tsementkrunti Sakret CemPrim. Jätke plaatide/kivide vahele piisavalt laiad vuugid, et need hiljem täita vuugitäitega. Paksukihilise meetodi korral tasandatakse ja plaaditakse põrand ühe korraga. Plaaditud/sillutatud pind on käidav 24 tunni möödudes, autoga sõidetav 14 päeva möödudes.

Mördi valmistamine:

- Kuivsegu puistata puhtasse külma veega täidetud anumasse.
- Segamiseks kasutada käsimiksrätiga kiirusega 600 pööret minutis kuni homogeense, tükivaba mördi tekkimiseni.
- Lasta mördil valmida u. 3 min ning seejärel korrata segamist.
- Tarduma hakkavasse mörti vett mitte lisada!

Täiendav info toote kasutamise kohta:

- Mördi pealekandmisel võib õhu- ja aluspinna töötemperatuur olla +5 ...+25°C, suhteline õhuniiskus soovitatavalt mitte üle 80%.
- Äsja töödeldud pindu kaitsta sademete, otseste päikesekiirte ja külmumise eest.
- Krohvitud pindu ei ole soovitatav värvida varem, kui 1 nädala möödumisel krohvimistödest, dekoratiivkrohviga võib krohvitud pindu katta vähemalt 48 h möödumisel krohvimisest.
- Tööriistad pesta peale kasutamist koheselt veega.

Kulu:

- u. 16 kg/m² kuivsegu 10 mm paksuse kihi korral.

Pakend:

- 25 kg paberkotid, alusel 48 tk.



Universaalne kuivsegu SAKRET "MULTIMIX 4 in 1"

21.11.17.

Säilitamine:	<ul style="list-style-type: none">Säilitada kuivas suletud originaalpakendis.Optimaalseim säilitustemperatuur 0 ...+20°C.Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast.
Utiliseerimine:	<ul style="list-style-type: none">Kivistunud või kasutuskõlbmatu toode ja paberpakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.
Ohutusnõuded:	<ul style="list-style-type: none">Hoiduda segu silmadesse ja nahale sattumise eest.Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole.Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskardiga.
Täiendav informatsioon:	<ul style="list-style-type: none">Kaitsta toodet kivistumisfaasis otseste päikesekiirte, tõmbetuule, külmise ja liiga kõrge õhutemperatuuri eest.Toote tehnilised näitajad kehtivad +23±2°C õhutemperatuuri ja 50±5% suhtelise õhuniiskuse korral.Toodetud Eestis. Tootja Sakret OÜ, Mäo küla, Paide vald 72751, Järvamaa, tel: 666 7230, www.sakret.ee, info@sakret.ee

Värvus	Pakend	Kogus alusel	EAN-kood
Hall	25 kg	48 tk	4751006566187

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed ja juhendid kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja tootelehe väljaandmisest hilisemal ajal avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbeliise kasutamise eest. Toodet või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.