



SAKRET OAD ELASTIC ÜHEKOMPONENTNE VEETÖKKEMASTIKS

03.09.18.

1-komponentne elastne veetökkemastiks. Vastab standardile EN 14891:2012.

Kasutuskohad:

- Sisetingimustes
- Põrandatele ja seintele

Rakendused:

- Tavalise või kõrge kasutuskoormusega niiskete siseruumide nagu vannitoad, duširuumid, sauna pesuruumid, köögid jne. seinte ja põrandate niiskus- ja veekindlaks muutmiseks enne plaatimist erinevate keraamiliste, betoonist ja looduskivist viimistusplaatidega või muude katematerjalidega katmist.
- Sobilik põrandaküttega pindadele.
- Ei ole sobilik kasutamiseks basseinides.
- Sobib paigaldamiseks betoonist, kivist ja mineraalsete segudega tasandatud pindadele, kipsplaatidele, puitlaastplaatidele, tsementkiudplaatidele, poorbetoonist, lubitsement- ja tsementsegudega tasandatud pindadele,
- Plaatimiseks sobilikud Sakreti plaatimissegud:
 - SAKRET FKe
 - SAKRET FKW
 - SAKRET FFK
 - SAKRET FFKs

Omadused:

- Elastne
- Kõrge pingetaluvusega
- Kõrge leelisekindlusega
- Väga hea töödeldavusega

Koostisained:

- Sünteetiline kautšuk
- Inertsed täitained
- Pigment

Tehnilised andmed:

| | |
|--|------------------------|
| Värvus | hall |
| Tihedus | Ca 1,40 kg/l |
| Vajalik kihipaksus seinal kuivanuna | 0,4 mm |
| Vajalik kihipaksus põrandal kuivanuna | 0,6 mm |
| Keskmine kulu 0,6 mm kihiki korral | 0,95 kg/m ² |
| Kuivamisaeg enne plaatimist | 6 tundi |
| Kihtidevaheline kuivamisaeg | 1-3 tundi |
| Õhu- ja aluspinna temperatuur pealekandmise ajal | +5 ... +25°C |
| Ekspluatatsioonitemperatuur | 0 - +80°C |



SAKRET OAD ELASTIC ÜHEKOMPONENTNE VEETÖKKEMASTIKS

03.09.18.

Aluspinna ettevalmistamine:

- Aluspind peab olema kandev, kuiv, tolmu-, õli- ja mustusevaba.
- Pinnad tasandada vajadusel Sakreti põranda- või seinatasandussegudega.
- Aluspindade maksimaalne lubatav niiskussisaldus:
Tsemendipõhised aluspinnad (tasandussegud, betoon)- 2,0 CM%
Kipskrohv- 1,0 CM%
Kipsipõhised põrandasegud- 0,3 CM%.
- Kuni 500µm laiused aluspinna praod ja mõrad võib sillata veetökkemastiksiga, laiemate pragude sildamise jaoks kasutada mastiksis armeerimiskangast. Veenduda, et tegemist ei oleks ehitusdünaamiliste pragudega!
- Pinnad puhastada tolmuimejaga.
- Põrandaküte tuleb välja lülitada vähemalt 2 ööpäeva enne veetökkemastiksi pealekandmist
- Ettevalmistatud pinnad kruntida kuni 1:4 veega lahjendatud nakkekrundiga Sakret OAD Elastic Primer.

Töö käik:

- Enne kasutamist segada mastiks läbi.
- Mastiks kanda pinnale 2 kuni 3 ühtlase kihina pintsi või rulli abil, järgides iga järgneva kihi pealekandmise vahelist kuivamisaega (1-3 h).
- Ruumi nurkades ja vuukides kasutada armeerivat kangas-riba või spetsiaalseid Sakreti nurgatugevduselemente, läbiviikude ja trappide ümber kasutada selleks ettenähtud Sakreti mansette või armeerimiskangast
- Veetökkemastiksiga kaetud pinnal lasta enne plaatimist kuivada vähemalt 4 tundi.

Täiendav info toote kasutamise kohta:

- Detailne Sakreti hüdroisolatsioonsüsteemi paigaldusjuhend on saadaval kodulehel www.sakret.ee.
- Mastiksi pealekandmisel võib õhu- ja aluspinna temperatuur olla +5 ...+25°C
- Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega.
- Kaitsta mastiksiga kaetud pinda otsese UV-kiirguse eest
- Kuivanud mastiksit saab pindadelt eemaldada ainult mehaaniliselt, eemaldamise abimeetmena võib kasutada ka ehitusfööniga kuumutamist

Säilitamine:

- Säilitada külma eest kaitstuna suletud originaalpakendis
- Optimaalseim säilitustemperatuur +10 ...+30°C
- Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast

Utiliseerimine:

- Hangunud kasutuskõlbmatu toode ja plastpakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele

Ohutusnõuded:

- Hoiduda mastiksi silmadesse sattumise eest
- Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole
- Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga

Täiendav informatsioon:

- Toodetud Euroopa Liidus. Toote ametlik esindaja Eestis Sakret OÜ, Mäo küla, Paide vald 72751, Järvamaa, tel: 666 7230, www.sakret.ee, info@sakret.ee

TOOTE TEHNILINE KIRJELDUS



Pakend:

| Pakend | Kogus hulgpakendis | EAN-kood |
|--------|-----------------------|---------------|
| 1,5 kg | 24 tk (kartongkarbis) | |
| 5 kg | 80 tk (puitalusel) | 4751006563193 |
| 10 kg | 32 tk (puitalusel) | 4751006562295 |
| 20 kg | 16 tk (puitalusel) | 4751006566224 |

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbeliise kasutamise eest. Toode või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.